



Марекан

Маяк для производителей мебели

Шпон березовый российского производства, допустимые пороки древесины сорта MIX I

1. **Сучки:**
 - 1.1. Здоровые сросшиеся светлые и темные — допускаются;
 - 1.2. Выпашка, отверстия от сучков — до 40мм, 25 шт. на лист, допускаются включения коры у сучка шириной не более 5 мм;
2. **Трещины:**
 - 2.1. Сомкнутые — допускаются;
 - 2.2. Разошедшиеся — не более 7шт. на лист размером 400*10 мм;
3. **Ложное ядро** — до 75%;
4. **Обесцвечивание** — допускается;
5. **Пятнистость, прожилки** — допускаются;
6. **Прорость темная** — до 40 мм;
7. **Гниль** — не допускается;
8. **Карман** — не допускается;